

KHẢ NĂNG BẮM DÍNH
VÀ TRÁM KÍN
HOÀN HẢO

TỰ TRƯỞNG NỞ
SẢN LƯỢNG CAO
DỄ SỬ DỤNG

KHÁNG MỐC
KHÁNG ẨM



805

PU GUN FOAM MULTI PURPOSE

Akfix 805 là bọt PU phun sơn khí, tự trương nở, ninh kết hơi ẩm, một thành phần. Nó được thiết kế để dễ phân phối thông qua bộ tiếp hợp kèm theo mỗi bình. Nó không chứa khí gây hại môi trường.



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Hóa chất gốc	: Polyurethane Prepolymer	
Chế độ ninh kết	: Hơi ẩm	
Tỷ trọng	: 22±3 kg/cm ³	(ASTMD1622)
Thời gian hết dính (rộng 1cm)	: 7±3 phút	(ASTM C1620)
Thời gian cắt (rộng 1cm)	: 30-45 phút	(ASTM C1620)
Thời gian ninh kết	: 24 giờ	
Màu bọt	: Vàng óng	
Hiệu suất	: 30-45L	(ASTM C1536)
Cấp chịu lửa của bọt	: B3	(DIN 4102-1)
Dẫn nhiệt	: 0,036 W/m.k (ở 20°C)	(DIN 52612)
Độ bền nén	: 0,03 MPa	(DIN 53421)
Độ bền kéo	: 11,7 ± 0,8	(SO1926-79)
Độ ổn định kích thước	: ± 10%	(ISO2796 / 86)
Độ thấm nước	: 0 (ISO2896-87)	
Hấp thụ nước	: Tối đa 1 vol%	
Nhiệt độ có thể sử dụng	: Tối thiểu 5°C tối đa +30°C	
Chịu nhiệt độ	: -40°C đến +80°C	
Nhiệt độ sử dụng	: +5°C đến +30°C	



ĐẶC TÍNH

Khả năng bám dính & trám kín hoàn hảo và cách nhiệt & cách âm cao. Tỷ lệ trương nở cao. Bám dính hầu hết các vật liệu xây dựng ngoại trừ các bề mặt như polyethylene, teflon, silicone và các bề mặt nhiễm dầu, mỡ, chất bóc tách và các vật liệu tương tự. Chống nấm, chống nước, có thể sơn phủ. Bọt đã ninh kết khô cứng và có thể cắt tỉa, tạo hình và đánh bóng. Được phân loại UL.



LĨNH VỰC ỨNG DỤNG

Gắn cố định và cách nhiệt/âm khung cửa. Trám chít khe hở, khe nối và lỗ hổng. Trám chít vết rò rỉ trên tường. Cách điện ổ cắm và đường ống nước.



ĐÓNG GÓI

DUNG TÍCH	Gw. 850g.	Gw. 570g.	Gw. 350g.
HỘP GIẤY	12	12	12



CHỨNG NHẬN

